

# 22-AT 9051M

Eco Balance 22 Linja mattamusta

A brand of BASF –  
We create chemistry**Työmenetelmä:** AraClass - Eco Balance 22 Linjan valmissävy.**Ominaisuudet:** Eco Tehokas pintamaali  
- Mattamusta**Huomautukset:** Sekoitetaan yhdessä AraClass kovettajan A-H-430 ja AraClass ohenteen A-R-120 kanssa.

- Mattapinnoilta ei ole mahdollista poistaa roskia kiillottamalla, koska kiillotus nostaa kiiltoastetta. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä hyvä puhdistus ja pölynpoisto ennen maalausta.
- Häivyttäessä 22-AT 9051M tulee häivytytysalueelle ohuempi kerros maalia ja tämä vaikuttaa kiiltoasteeseen. Myös häivytysohene muuttaa kiiltoastetta. Tämän vuoksi suosittelemme aina koko osan maalaamista 22-AT 9051M

**3:1:1****Sekoitusuhde**

100 til. %

22-AT 9051M

**Kovettaja**

33 til. %

A-H-430  
Eco Balance pintamaalikovete, medium**Ohene**

33 til. %

A-R-120  
Eco Balance ohene, medium**Ruiskutusviskositeetti  
20°C**

DIN 4:

18-22 s

**Käyttöaika /20°C**

2 t

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 700 g/l.Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2021

## 22-AT 9051M

Eco Balance 22 Linja mattamusta

A brand of BASF –  
We create chemistry

Työmenetelmä:		 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspaino	bar	2	2
Suutinpaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja		2	
Haihdutus 20°C	min	Haihdutus 10 – 15 min ensimmäisen ruiskutuskierron jälkeen, Haihdutus 15 – 20 min toisen ruiskutuskierron jälkeen, ennen uunikuivausta. Älä haihduta yli 25 min ruiskutuskierron jälkeen.	
Kerospaksuus:	µm	50-70	



Kuivaus 20 °C 8 t

Kuivaus 60 °C 30 min



IR (lyhytaalto) 8 min

## EndRemark

Mattapinnoista ei voi poistaa roskia kiillottamalla.



## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)700:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 700 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2021