

## 22-PT 9050

22 Line black

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Työmenetelmä:</b>	ProClass - 22 Linja valmissävy.
<b>Ominaisuudet:</b>	Pintamaali- musta
<b>Huomautukset:</b>	Valitse ProClass kovete ja ProClass ohenne, lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.

		<b>2:1+10 %</b>			
	<b>Sekoitusuhde</b>	100 til. %		22-PT 9050	
	<b>Kovettaja</b>	50 til. %		P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass pintamaalikovete	
	<b>Ohenne</b>	10 til. %		P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass ohenne	
	<b>Ruiskutusviskositeetti 20°C</b>	DIN 4:	20-22 s	<b>Käyttöaika /20°C</b>	2 t

<b>Työmenetelmä:</b>		<b>Perinteinen maaliruisku</b>	<b>HVLP-ruisku</b>
<b>Ruiskutuspain</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Suutinpain</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Suuttimen koko</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Ruiskutuskertoja</b>			2
<b>Haihdutus 20°C</b>	<b>min</b>	Noin 5 min jokaisen ruiskutuskerroksen välissä	
<b>Kerros paksaus:</b>	<b>µm</b>	50-70	
<b>Maalausohjeet</b>		½ + 1 voidaan ruiskuttaa pystypinnoille (ei haihdutusta ruiskutusten välissä)	

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

# 22-PT 9050

22 Line black



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuivaus 20 °C** 8 t

**Kuivaus 60 °C** 30 min



**IR (lyhytaalto)** 8 min

**Muita huomioita** Kuivumisaikoihin vaikuttaa valittu kovete ja ja ruiskutettu kalvopaksuus.

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.