

22-PT 9051M

22 Line rally black mat

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	ProClass - 22 Line ready mixed color.
Ominaisuudet:	
Huomautukset:	Mix only with ProClass hardener P-H-430 and ProClass reducer P-R-120. With mat surfaces it is not possible <ul style="list-style-type: none"> • to remove dust inclusions by polishing because polishing changes the gloss level. Therefore, it is very important to work carefully during cleaning and application. • to fade out the 22-PT 9051M because the film thickness in the blending area varies, which changes the gloss level. Therefore, always apply the 22-PT 9051M to the whole panel.

2:1+10 %**Sekoitusuhde**

100 til. %

22-PT 9051M

**Kovettaja**

50 til. %

P-H-430
ProClass Topcoat hardener, medium**Ohenne**

10 til. %

P-R-120
ProClass Reducer, medium**Ruiskutusviskositeetti
20°C**

DIN 4:

20-22 s

Käyttöaika /20°C

2 t

Työmenetelmä:**Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku**

Ruiskutuspain	bar	2	2
Suutinpain	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja			2
Haihdotus 20°C	min	After the first spraycoat, allow to flash off for 10 – 15 min, after the second spraycoat for 15 – 20 min. Do not flash off for more than 25 minutes after each spraycoat.	
Kerrospaksuus:	µm	50-70	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II(B)(840)700: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 700 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

22-PT 9051M

22 Line rally black mat



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C

8 t

Kuivaus 60 °C

30 min



IR (lyhytaalto)

8 min

EndRemark

Mat surfaces cannot be polished to remove dust inclusions.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 700 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.