

55

55-linja Pintamaali

A brand of BASF –  
We create chemistry**Työmenetelmä:**Metali- ja kiintovärien värimassa-/kirkaslakkapinnat  
Märkää-märälle-menetelmä: Glasurit 923- kirkaslakat**Ominaisuudet:**

Erittäin hyvä peittävyys, lyhyet haihdutusajat, tehokas

**Huomautukset:**

- Käytä ainoastaan 55-linjan värimassoille suositeltuja kirkaslakkoja

**Riittoisuus**115 m<sup>2</sup>/l 1 µm

2:1

**Sekoitusuhde**

100 til. %

55 Line

**Ohenne**

50 til. %

352-50, -91, -216

**Ruiskutusviskositeetti  
20°C**

DIN 4:

18-22 s

**Käyttöaika /20°C**

48 t

**Työmenetelmä:****Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku****Ruiskutuspain**

2 bar

2-3 bar

**Suutinpain**

0,7 bar

**Suuttimen koko**

1,3-1,4

1,3

**Ruiskutuskertoja**2  
(peittävä) + ½ sävyn viimeistelyyn**Haihdutus 20°C**

n. 10 min kunnes matta

**Kerospaksuus:**

15-20 µm

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

# 55

## 55-linja Pintamaali



A brand of BASF –  
We create chemistry

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

---

### **Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia  $< 0.1 \mu\text{m}$ .

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.