


# Glasurit® 90 Linja Basecoat tehdasvalmissävy

# G / T

## Työmenetelmä:

Sekoitus 90-linjan tehdasvalmissävy väriä yhdessä 90-m4 sideaineen kanssa (esim väri TOY 8Y0). Huomioi sekoitussuhde etiketissä!

Sekoitus säilyy 6kk. Kun se varastoidaan muoviasiassa taipinnoitetussa peltipurkissa.

|  Menetelmä   | RATIO Aqua  |   |
|---|---|---|
|   | <b>Spreading rate:</b> 130 m <sup>2</sup> /l at 1 µm                                    |   |
|  <b>Sekoitussuhde</b>                                      | 2 : 1<br>100% by vol. 90-linja (sekoitus 90-M4 sideaine / 90-linjan tehdaspakattu sävy) |   |
|  <b>Ohenne</b>   | 50% vol. 93-E3 ohenne ( <b>sekoita HETI lisättyäsi ohenne</b> )                         |   |
|  <b>Ruiskutusviskositeetti<br/>DIN 4 20°C</b>              | noin 18-24 s  | <b>Käyttöaika 20°C</b>                          |
|  <b>Yläsääliöruisku<br/>ruiskutuspain</b>                 | HVLP-ruisku: 1.3 mm<br>2.0 – 3.0 bar 0.7 suuttimessa                                    | Perinteinen maaliruisku:<br>1.3 -1.4 mm 2.0 bar |
|  <b>Ruiskutuskertoja</b>                                 | 2 (peittävä kerros) + ½ kerros sävyefekti   | <b>Kerros-paksuus</b> 10-15 µm                  |
|  <b>Haihdutus 20°C</b>                                   | Noin 5 min. jokaisen ruiskutuskerran jälkeen.   |   |
|  <b>Välikuivaus<br/>Kuivaus 20°C<br/>Puhallinkuivaus</b> | Haihduta kunnes matta jokaisen ruiskutuskerran jälkeen.                                 |   |
|  <b>Hionta</b>   | Poista pölyhiukkaset kuivahionnalla; häivyttä varovaisesti ruiskuttamalla harsokerros.  |   |

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

