

90-IC 440

Interior Color System Metalli/Kiintoväri/Helmiäisefekti

A brand of BASF –
We create chemistry**Työmenetelmä:**

90-linjan mattapintaisten tai silkkimattaisten suorakiilto-pintojen uudelleen tuottamiseksi (pinnoille, joille ei levitetä kirkaslakkaa). Mattapintaisten konehuoneiden ja tavaratilojen korjaukseen.

Huomautukset:

- Sekoituskaavat, jotka sisältävät 90-IC 440 sideainetta ja sekoitussävyjä, kattavat koko korjausmaalausteollisuudessa käytettyjen sävyjen valikoiman.
- Alustat / Esikäsitely:
Liuotainainen kestävä vanha maalityö, e-coat-alustat, Glasurit 285- tai 801- praimer fyllerit / pintamaali
Puhdista pinnat 700-1 puhdistusaineella / hio karkeudella P400 - P500 / puhdista uudestaan 700-1 puhdistusaineella.
Niille e-coat-pinnoille, jotka ovat hankalissa paikoissa käsiteltäviksi, puhdistus 700-1 puhdistusaineella riittää.
- Pohjista paljaat metallipinnat Glasurit 183-70 ruosteenestopraimerilla.
- Sekoituskaavoja, jotka sisältävät tuotteita 90-M5, 93-E3, 11-E vesiohenteisia värejä tai värimassatiivisteitä 80-M, ei voida käyttää tuotteen 90-IC 440 kanssa.

**Riittoisuus**130 m²/l 1 µm**Sekoitussuhde**

100 til. %

90- Metalli/Kiintoväri (Korvaa sekoituskaavaan 90-M4 kaksikerrossideaine 90-IC 440 tuotteella)

**Kovettaja**

5 til. %

93-IC 330

**Ohenne**

50 til. %

352-91, -50, -10, -216, -40

Käyttöaika /20°C

4 t

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



2004/42/IIIB(e)(840)839: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

90-IC 440

Interior Color System Metall/Kiintoväri/Helmiäisefekti

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	2 bar	2-3 bar
Suutinpaine		0,7 bar
Suuttimen koko	1,3-1,4 mm	1,3 mm
Ruiskutuskertoja	2	
Haihdutus 20°C	n. 5 min. jokaisen ruiskutuskerran jälkeen	
Kerrosspaksuus:	10-15 µm	

Muita huomioita
Kuivaus 20 °C: 15 min. pölytön ja valmis suojaukselle 3 h asennusvalmis
Kuivaus 60 °C: 20 min. asennusvalmis

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.