










Glasurit® 90 Line Basecoat
valmissekoitussävy

G / T

Työmenetelmä: Sekoitus 90-linjan valmissekoitussävyä ilman 90-M4 sideainetta (esim. väri TOY 8Y0). Huomioi sekoitussuhde etiketissä!
Sekoitus säilyy 6kk. Kun se varastoidaan muoviasiassa taipinnoitetussa peltipurkissa.

 Menetelmä	RATIO Aqua	
	Spreading rate: 130 m ² /l at 1 µm	
 Sekoitussuhde	70% painoyksikköä 90-M4 30% painosta 90 linjan valmissekoitussävyä (sekoita tuotteen lisäyksen jälkeen.)	
 Ohenne	2 : 1 100% til. 90-linja (sekoitus 90-m4 sideainetta/ 90-linjan valmissekoitussävyä)	
 Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	noin 18-24 s	Käyttöaika 20°C
 Yläsääliöruisku ruiskutuspain	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
 Ruiskutuskertoja	2 (peittävä kerros) + ½ kerros sävyefekti	Kerros paksuus 10-15 µm
 Haihdutus 20°C	Noin 5 min. jokaisen ruiskutuskerran jälkeen.	
 Välikuivaus Kuivaus 20°C Puhallinkuivaus	Haihduta kunnes matta jokaisen ruiskutuskerran jälkeen.	
 Hionta	Poista pölyhiukkaset kuivahionnalla; häivytä varovaisesti ruiskuttamalla harsokerros.	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietystä tuoteominaisuudesta tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

