

90

90-Linja Variantti 93-IC 330

A brand of BASF –
We create chemistry**Työmenetelmä:**

- 93-IC 330 käyttö on välttämätöntä 90-linjan värimassassa autovalmistajien suosittelemiin erikoistöihin tai P-C-15 kirkaslakan alla.
- Lisäaine 90 Linjaan ja käytettäväksi 90-linjan 3-kerrosmaalauksen 90-linjan alusvärissä parantamaan teipattavuutta ja kovuutta.
- Jos värimassan päälle ruiskutetaan kirkaslakka, varmista, että se ruiskutetaan 4 tunnin sisään värimassauksesta.

Huomautukset:

Alusta: Liuotinta kestävät vanhat maalipinnat, hiomamaalit, Glasurit-primer fillerit

Käsittely**Esikäsittely:**

Puhdista pinta Glasurit vesipohjaisella pesuaineella (base-/topcoat) / hio karkeudella P400 - P500 / puhdista uudestaan Glasurit vesipohjaisella pesuaineella (base-/topcoat).

Vaihtoehto: käytä Glasurit märkää-märälle fillerin kanssa.

**Sekoitussuhde**

100 til. %

90 Linja värimassa*

Sekoita 90 Linjan värimassa kaavan mukaan ja sekoita huolella.

* 93-IC 330 ei sovellu käytettäväksi sekoituskaavoissa, jotka sisältävät tiivistettyjä 80-M sekoitussävyjä.

**Kovettaja**

5 til. %

93-IC 330

Lisää 93-IC 330 ja sekoita jälleen huolellisesti.

**Ohenne**

50-70 til. %

93-E 3

Sekoita VÄLITTÖMÄSTI kaksikerrosrohenteen lisäämisen jälkeen.

Käyttäessä sekoituskaavassa 90-M 4 hidasta sideainetta, on myös käytettävä 93-E 3 hidasta ohennetta.

Käyttöaika /20°C

30 min

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

90

90-Linja Variantti 93-IC 330

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	2 bar	2-3 bar
Suutinpaine		0,7 bar
Suuttimen koko	1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja	2 (ruiskuta peittoon) + ½ efektiruiskutus. Joissakin sävyissä yksi ylimääräinen ruiskutuskerta on välttämätön.	
Haihdutus 20°C	Haihduta matakasi jokaisen ruiskutuskerran välissä.	
Kerrospaksuus:	10-15 µm	

**Kuivaus 20 °C**

noin. 15 min.

Kuivaus 60 °C

noin. 10 min. + jäähdytys

IR

Muita huomioita

- 1.ruiskutuskerros: haihduta huoneenlämmössä kunnes matta.
2. ruiskutuskerros: pinnan lämpötilä 40 – 50°C (max 70°C) kunnes matta + jäähdytys.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024