

90

## 90-Linja Variantti Factory-Pack tehdassävy

A brand of BASF –  
We create chemistry

**Työmenetelmä:** 90-Linjan valmiiksi sekoitettu sävy 90-M 4 vesipohjaisen sideaineen kanssa. Tarkasta sekoitussuhde etiketistä. Sekoitus säilyy 6 kuukautta suljetussa muoviasiassa tai sisältä muovipinnoitetussa peltiasiassa. Ruiskutusvalmis RFU: 1 Viikko suljetussa muoviasiassa.



**Riittoisuus** 130 m<sup>2</sup>/l 1 µm

2:1



**Sekoitussuhde** 100 til. % 90-Linja (90 Linjan tehdaspakattu valmissävy sekoitettuna 90-M4 kanssa)



**Ohenne** 50 til. % 93-E 3  
Sekoita VÄLITTÖMÄSTI ohenteen lisäämisen jälkeen.

**Työmenetelmä:****Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku**

**Ruiskutuspain** 2 bar 2-3 bar

**Suutinpain** Suuttimen koko 0,7 bar

**Suuttimen koko** 1,3-1,4 1,3

**Ruiskutuskertoja** 2 (ruiskuta peittoon) + ½ efektiiruiskutus

**Haihdutus 20°C** Haihduta matakasi jokaisen ruiskutuskerran jälkeen. Käytä erillistä Dry Jet puhallinta.

**Kerros** Kerros



**Hionta** Poista pölyhiukkaset kuivahionnalla; ruiskuta väri hienovaraisesti häivyttään.

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

# 90

## 90-Linja Variantti Factory-Pack tehdassävy



A brand of BASF –  
We create chemistry

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

### **Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024