









## Glasurit® Tansparent välimaal

G / F

- Työmenetelmä:** Tartuntaväliaine (uudet maalaukset ja tekstitykset), välimaal (kittauskohdat ja hiontakohkien peittäminen)
- Ominaisuudet:** Ei hiontaa ennen pintamaalin/värimassan ruiskutusta; järkevä ja turvallinen työskennellä; Ei jätä värillisiä jälkiä oven reunoihin, koska maali on väriltön.
- Huomautukset:**
- Glasurit 522-10 muovilisäaineen kanssa sekoitettuna tuotetta voidaan käyttää autoteollisuudessa käytettävien maalattavien muovien maalaukseen.
  - Tekstitykset puhdistetaan 352-50:llä
  - 285-0 ei leviä tekstityspinnan alle.
  - Valitse kovettaja ja ohennin lämpötilan ja kohteen koon perusteella.

	Käyttöalueet	Tartuntapohja / Sealer
	<b>Menetelmä</b>	
	<b>Riittoisuus</b>	378 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Sekoitussuhde</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100% til. 285-0
	<b>Kovettaja</b>	33% til. 929-56, -55
	<b>Ohenne</b>	33% til. 352-91, -50, -21 352-30, -10, -40
	<b>Käyttöaika /20°C</b>	3 h
	<b>Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C</b>	14-18 s
	<b>Yläsäiliöruisku ruiskutusaine</b>	HVLP: 1.3 mm 2.0-3.0 baria 0.7 baria suutin Perinteinen maaliruisku: 1.3-1.4 mm 2,0 baria
	<b>Ruiskutuskertoja</b>	1 - 2
	<b>Kerrospaksuus</b>	20 – 30 µm
	<b>Haihdutus 20°C</b>	15 - 20 min.

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(c II)(540)525:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.C II ) käyttövalmiina max 540 g/litre VOC. VOC sisältö on 525 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tiettyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

