












Glasurit® HS-Racing kirkaslakka VOC

G / K

- Työmenetelmä:** HS-kirkaslakka 90-linjan värimassa-/kirkaslakkamenetelmälle
Nopeita korjaustöitä varten, erityisesti yksittäisille osille ja Spot Repair -menetelmää varten.
- Ominaisuudet:** Kuivuu nopeasti, erinomaiset kiillotusominaisuudet.
- Huomautukset:**
- Valitse kovettaja ja ohenne ympäröivän lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.

	Menetelmä			
			Riittoisuus:	330 m ² /l 1 µm
	Sekoitussuhde	2 : 1 + 10% 100 til. % 923-135		
	Kovettaja	50 til. % 929-31/-33		
	Ohonne	10 til. % 352-50/-91/-216 (riippuu ruiskutusolosuhteista)		
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	18-20 s	Käyttöaika 20°C	45 min. (929-31)
	Yläsäiliöruisku ruiskutuspain	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	
	Ruiskutuskertoja	2 ½ + 1 Voidaan ruiskuttaa pystysuorille pinnoille (ei haihdutusta kertojen välissä)	Kerrospaksuus:	40 - 60 µm
			Kerrospaksuus:	40 - 60 µm
	Haihdutus 20°C	1-2 min. ensimmäisen ruiskutuskerran jälkeen		
	Kuivaus 60°C	Kuivaus 929-31 = 20 min. 929-33 = 25 min.		
	IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)	8 min. 10-15 min.		

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

