

A-C-10

Vaihtoehtoinen menetelmä A-A-10 Eco Balance kiihdyttimen kanssa

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä: A-C-10 Eco Balance kirkaslakka, nopeasti kuivuva yhdessä A-A-10 Eco Balance kiihdyttimen kanssa.

Ominaisuudet: Kuivusaikojen lyhentäminen pystypinnoilla.
Lisäaine A-A-10 kiihdyttää kemiallista reaktiivisuutta tuotteissa, joissa sitä käytetään ja mahdollistaa maalatun osan nopeamman kasauksen tai viimeistelykiillotuksen.

		3:1:1			
	Sekoitusuhde	100 til. %	A-C-10		
	Kovettaja	33 til. %	A-H-410, -H-430 Eco Balance pintamaalikovettaja		
	Ohenne	33 til. %	A-A-10 Eco Balance kiihdytin		
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	18-21 s	Käyttöaika /20°C	30 min

Työmenetelmä:		Perinteinen maaliruisku	HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	bar	2	2
Suutinpain	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja		1 ½ ruiskutuskierrosta (ei välihaihdutusta)	
Haihdutus 20°C	min	Ei haihdutusta ennen uunikuivausta.	
Kerospaksuus:	µm	40-60	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-10

Vaihtoehtoinen menetelmä A-A-10 Eco Balance kiihdyttimen kanssa



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C	3-4 t
Kuivaus 40 °C	30 min
Kuivaus 60 °C	10-15 min



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II B(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.