







A-C-10

Vaihtoehtoisesti A-A-12 Eco Balance ilmakeiväuslisäaineella

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	A-C-10 Eco Balance kirkaslakka, nopeasti kuivuva, yhdessä A-A-12 Eco Balance ilmakeiväuslisäaineen kanssa.
Ominaisuudet:	Käyttämällä A-A-12 maalaus kuivuu nopeammin pölykuivaksi. Viimeisteltävyys ja kiillotettavuus sekä käsiteltävyys kasausta varten nopeutuvat huomattavasti.
Huomautukset:	Käytä lisäainetta A-A-12 vain huonelämpötilassa > 20°C. Ruiskutuslämpötila ja kalvopaksuus vaikuttavat tuotteen kuivumiseen.

		3:1:1			
	Sekoitusuhde	100 til. %	A-C-10		
	Kovettaja	33 til. %	A-H-410 Eco Balance pintamaalikovettaja, nopea		
	Ohenne	33 til. %	A-A-12 Eco Balance ilmakeiväusadditiivi		
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	18-21 s	Käyttöaika /20°C	30 min

Työmenetelmä:	 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku	
Ruiskutusaine	bar	2	2
Suutinaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja		1 ½ ruiskutuskierrosta (ilman välihaihdusta)	
Haihdutus 20°C	min	Ei haihdutusta ennen uunikuivatusta.	
Kerospaksuus:	µm	40-50	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-10

Vaihtoehtoisesti A-A-12 Eco Balance ilmakeivauslisäaineella



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C 2-3 t

Kuivaus 40 °C 10-15 min
**

Kuivaus 60 °C 10 min
**

Muita huomioita ** Kiillotettavissa unikuivatuksen jälkeen. 1 tunti jäähdytys huoneenlämmössä.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.