

# P-C-15

Kirkaslakka,ilmakuivattava

A brand of BASF –  
We create chemistry

- Työmenetelmä:** ProClass - Kirkaslakka erityisesti 90 Linjan maaleille.
- Ominaisuudet:** Erittäin tehokas kirkaslakka -ilmakuivattava. Toimii moneen käyttötarkoitukseen.
- Huomautukset:** Parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä P-C-15 kirkaslakkaa,ilmakuivaamalla 20-80 % ilmankosteudella 15-35°C lämpötilassa.  
5 % 93-IC 330 -värimassan lisäainetta on lisättävä kaikkiin maalikerroksiin, jotka levitetään P-C-15 kirkaslakan alle, mukaan lukien pohjamaalin harmaan sävyt, 90-M 50 ja kaikki 3-kerros ruiskutuksen vaiheet.  
93-IC 330 ei sovellu käytettäväksi sekoituskaavoissa, jotka sisältävät 80-M värimassatiivistettä. Edelliset maalikerrokset tulee kuivata perusteellisesti ennen P-C-15 ruiskutusta.

## Käsittely

### Värimassan valmistelu:



- Vaihe 1: Punnitse värien sekoituskaava sekoittaen hyvin, kun tämä on valmis.
- Vaihe 2: Lisää 5% 93-IC 330 värimassan lisäainetta ja sekoita välittömästi (Käyttöaika max. 30 min)
- Vaihe 3: Ohenna normaalisti 93-E 3 sideaineella (tai 93-E 3 hidas) ja sekoita välittömästi.



### Värimassan ruiskutus:

- Ruiskuta normaalisti 90 Linjan ohjeiden mukaan.

**1:1+20 %**

Kirkaslakan valmistelu

**Sekoitusuhde**

100 til. %

P-C-15  
Kirkaslakka,ilmakuivattava**Kovettaja**

100 til. %

P-H-425  
ProClass Kovettaja**Ohenne**

20 til. %

P-R-125  
ProClass Ohennin**Ruiskutusviskositeetti  
20°C**

DIN 4:

12-15 s

**Käyttöaika /20°C**

25 min

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.



Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

## P-C-15

Kirkaslakka, ilmakuivattava

A brand of BASF –  
We create chemistry

Työmenetelmä:		 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspaino	bar	2	
Suutinpaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,2-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja			½ + 1
Kerospaksuus:	µm		40-50
Maalausohjeet		Ei haihduntaa ruiskutuskerrosten välissä	



Kuivaus 20 °C

Pölykuiva: noin 10 min\*  
 Kosketuskuiva: noin 25 min\*  
 Kuivumisaika: noin 60 min\*  
 \* (20°C 55% suhteellinen kosteus,  
 riippuu kosteudesta)

Kuivaus 40 °C

25-30 min

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.