

P-C-21

Clear coat, premixed

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|----------------------|---|
| Työmenetelmä: | ProClass - Kirkaslakka erityisesti 90- linjan vesimassalle. |
| Ominaisuudet: | Tehokas kirkaslakka - helppo sekoitus. |
| Huomautukset: | Valitse kovete- ja ohennyhdistelmä lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan. |

2:1**Sekoitusuhde**

100 til. %

P-C-21

**Kovettaja**

50 til. %

P-H-410, -H-430, -H-440
ProClass pintamaalikovete**Ruiskutusviskositeetti
20°C**

DIN 4:

18-22 s

Käyttöaika /20°C

2 t

Työmenetelmä:**Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku****Ruiskutuspain** bar

2

2

Suutinpain bar

0,7

Suuttimen koko

1,3-1,4

1,3

Ruiskutuskertoja

1 ½ ruiskutuskierrosta (ei haihdutusta kierrosten välillä)

Haihdutus 20°C

min

Ei haihdutusta ennen uunikuivausta.

Kerrospaksuus:

µm

40-60

Maalausohjeet

Vaihtoehtoisesti: 2 ruiskutuskierrosta noin 3 min haihdutuksella kierrosten välissä.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

P-C-21

Clear coat, premixed

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|----------------------|-----------|
| Kuivaus 20 °C | 8 t |
| Kuivaus 40 °C | 45-60 min |
| Kuivaus 60 °C | 30 min |



| | |
|------------------------|--------|
| IR (lyhytaalto) | 10 min |
|------------------------|--------|

Muita huomioita Kuivumisaikoihin vaikuttaa valittu kovete- ja ohennyhdistelmä sekä ruiskutus.

EndRemark

Pinnan viimeistelyt voidaan tehdä ohjeenmukaisen kuivumisajan ja jäähtytyksen jälkeen.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.