











## Glasurit® UP-ruiskukitti harmaa

G / S

<b>Työmenetelmä:</b>	Ruiskutettava hienokitti
<b>Ominaisuudet:</b>	Hyvä kalvon paksuus, varma ruiskuttaa, voidaan ruiskuttaa paksussa kerroksessa
<b>Huomautukset:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varastointiaika: 8 kk ( 20°C)</li> <li>• Älä hio 1006-26 märkänä</li> <li>• Älä ruiskuta tartuntapohjamaalille (esim. 283-150) tai alustoille, jotka on esikäsitelty hapolla</li> <li>• Varastoi viileässä paikassa</li> </ul>

	<b>Menetelmä</b>	<b>S 1</b>
	<b>Sekoitusuhde</b>	1.4 kg 1006-26
	<b>Kovettaja</b>	50 cc 948-22 75 cc 948-22 below 15°C
	<b>Ohenne</b>	max. 4 % 352-10, -50, tarvittaessa
	<b>Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C</b>	Toimitusviskositeetti <b>Käyttöaika 20°C:</b> 25 – 30 min.
	<b>Yläsäiliöruisku ruiskutusaine</b>	HVLP-ruisku: 2.5 – 3.0 mm 2.5 – 3.0 bar
	<b>Ruiskutuskertoja</b>	3 – 5 <b>Kerros paksuus:</b> 200 – 300 µm Jos vaaditaan kerros paksuus > 300 µm, niin voidaan ruiskuttaa toinen kittikerros, ilman välihiontaa, kun ensimmäinen kerros on kuivattu.
	<b>Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C</b>	3 – 4 t 30 min.
	<b>IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)</b>	10 min. 15 – 20 min.
	<b>Hionta: kone</b>	P150 esihionta 581-90 kontrollijauhe P240 hienohionta

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/II(b)(250)249:** tämän tuotteen EU rajaarvo ( tuotekategoria: IIB.b ) käyttövalmiina max 250 g/l VOC. VOC sisältö on 249 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

