

## Glasurit® RATIO-kitti valkoinen

G / S

## Työmenetelmä:








Karkea-ja hienokittaus

## Ominaisuudet:

Kiinteä; sopii teräkseen, sinkittyyn teräkseen; kuivuu nopeasti, helposti hiotava, hyvä tarttuvuus

## Huomautukset:

- Sekoita kitti ja punainen kovettaja hyvin, ennen käyttöä. (yhtenäinen väri, marmorointa ei esiinny).
- Älä lisää kovettajaa yli 3%.
- Peroksiidi aiheuttaa väripoikkeamia lopputulokseen.

	Käyttöalueet	839-20 Karkea-ja hienokittaus	839-20K Karkea-ja hienokittaus
	Menetelmä	RATIO Aqua, RATIO HS	
	Sekoitussuhde	100% painon mukaan 839-20 (purkki)	100% painon mukaan 839-20K (kartuusi)
	Kovettaja	2-3% painon mukaan 948-36	3% painon mukaan 948-52 (riippuen kartuusista)
	Ohenne		
	Käyttöaika /20°C	4 - 5 min.	4 - 5 min.
	Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C	20 - 30 min.	20 - 30 min.
	IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)	4 min. 5 - 10 min.	4 min. 5 - 10 min.
	Hionta: kone	P80/150 581-90 Kontrolliväri P240 täytetty alue ja vanha maali	P80/150 581-90 Kontrolliväri P240 täytetty alue ja vanha maali

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(b)(250)180:** tämän tuotteen EU rajaarvo ( tuotekategoria: IIB.b ) käyttövalmiina max 250 g/l VOC. VOC sisältö on 180 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

