






Glasurit® Häivytysohene

G / X

Työmenetelmä:

- Häivytysohene 923-kirkaslakoille ja 22-linjan VOC pintamaaleille.
- Käytetään häivyttämään uudelleen maalatun alueen rajat

	Menetelmä	S 7a, S 9	
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	käyttövalmis	
	Yläsäiliöruisku ruiskutuspain	HVLP: 1.3 mm 2.0 – 3.0 baria / 0.7 baria suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 – 1.4 mm, 2.0 baria
	Ruiskutuskertoja	2 tai 3 ruiskutuskertaa (kirkaslakan/pintamaalin häivytyalueelle)	
	Kuivaus	Kuten suositus käytettävälle Glasurit-kirkaslakalle.	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

