






Glasurit® Spot-Blender

G / X

Työmenetelmä: Erityinen liuotinyhdistelmä sulauttaa korjauskohdan saumattomasti muuhun maalipintaan paikkamaalauksessa tai häivytsruikutuksessa.

Huomautukset: Tuote voidaan toimittaa tavanomaisessa astiassa maaliruiskuun sopivana tai aerosolina.

	Menetelmä	Glasurit Spot-Repair	
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	käyttövalmis	
	Yläsäiliöruisku ruiskutusaine	HVLP-minijet: 0.8 – 1.0 mm	Perinteinen maaliruisku 1.3 mm, 2.0 bar
	Ruiskutuskertoja	2 tai 3 ruiskutuskertaa korjauskohtaan sen häivyttämiseksi	
	Kuivaus	Kuten suositus käytettävälle Glasurit-kirkaslakassa	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

