






Glasurit® aktiiviliinat

G / X

- Työmenetelmä:** Glasurit® aktiiviliinat on tarkoitettu käytettäväksi puhdistetuilla paljasmetallipinnoilla kuten teräs, sinkitty teräs ja alumiini.
- Ominaisuudet:** Kemiallisen reaktion ansiosta, joka ilmenee kun ne joutuvat kosketuksiin metallipintojen kanssa, Glasurit® aktiiviliinat parantavat ruiskutettavan maalirakenteen korroosionvastustuskykyä ja tartuntaa.
- Huomautukset:**
- Voidaan päällemaalata kaikilla Glasurit® pohjamateriaaleilla paitsi polyesterkitillä ja vesiohenteisilla tuotteilla (176-72).
 - Älä maalaa tuotteen päälle suoraan värimassalla tai pintamaalilla.
 - Jos haluat uudelleenkäyttää käytettyjä liinoja saman työpäivän aikana, laita ne suljettavaan astiaan tai uudelleen suljettavaan muovipussiin. Tämä estää liinoja kuivumasta. Älä laita käytettyjä liinoja takaisin alkuperäispakkaukseen.

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Menetelmä | Noudata prosessiin liittyviä määräyksiä. Käytä vain puhdistetuilla paljasmetallipinnoilla. |
| | | Riittäisyys: liinaa kohti max 3m ² |
|  | suljettava huolella | Sulje astia välittömästi otettuasi sieltä aktiiviliinan. Näin estät muita liinoja kuivumasta. |
|  | Puhdistus | 700-10, 700-1 (katso vastaavat korjausmaalauksen menetelmät) |
|  | Käyttöalueet | Kostuta koko paljasmetallipinta tasaisesti 360-100:lla. (Pyyhi toisensa ylittävillä ristivedoilla). Pinnan täytyy pysyä kosteana vähintään 1 minuutti. Tämä on välttämätöntä kemiallisen reaktion loppuunsaattamiseksi ja passivointikerroksen muodostamiseksi. |
|  | Haihdutus 20°C | Mattapinta Max. 8 h |
| | | Voidaan päällemaalata kaikilla Glasurit® pohjamateriaaleilla, kts. tekninen tietolehti tai korjausmaalauksen menetelmä |

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)8: EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.c III) käyttövalmiinamax 780 g/l VOC. VOC sisältö 8 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

