

90-M 50

90 Linja Häivyty sapuaine

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	90-M 50 häivytysohennetta käytetään 90-linjan vesiohenteisten metalli- ja uni värimassojen häivyttämiseen.
Ominaisuudet:	Tuote helpottaa aikaansaamaan pehmeän yhtenäisen ruiskutuksen häivytyalueella ja näin välttään värimassan piikitykseltä sekä tummilta reunoilta häivytyksen ympärillä.
Huomautukset:	Maaliruiskua voidaan käyttää ensin 90-M 50 häivyty sapuaineella ja sen jälkeen 90-linjan värimassalle ilman, että sitä puhdistetaan välillä.

2:1

**Sekoitusuhde**

100 til. %

90-M 50

**Ohenne**

50 til. %

93-E 3, -E 3 slow

**Ruiskutusviskositeetti
20°C**

DIN 4:

18-22 s

Käyttöaika /20°C

1 vuorokausi

Työmenetelmä:**Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku****Ruiskutus paine****bar**

2

2

Suutin paine**bar**

0,7

Suuttimen koko

1,3-1,4

1,3

Ruiskutuskertoja

Ruiskutus ilman välihaidutusta kahdella kierroksella.

Tässä tapauksessa toinen kerros menee osittain päällekkäin ensimmäisen kanssa, antaakseen pehmeämmän reunan.

Haidutus 20°C**min**

Häivyty sapuainetta 90-M 50 ei koskaan haiduteta matakasi ennen kuin 90 Linjan häivyty on valmis.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.