

## Glasurit® ilmakeivatuslisäaine

# G / Z

### Työmenetelmä:

Lisäaine Glasurit® 2-komponenttisten vakio-VOC-kirkaslakkojen nopeutettuun ilmakeivatukseseen vaakaja pystysuorilla pinnoilla.

Lisäaineen 523-65 käyttö nopeuttaa pölyttömän pinnan luomista. Hionta- ja kiillotusominaisuudet sekä kokoamisvalmius paranevat huomattavasti. 523-65 sopii erityisen hyvin maalaamoille, jotka haluavat säästää energiaa ja kuivattaa kirkaslakat kohdelämpötilan ollessa alle 60°C. 523-65 auttaa lyhentämään kammion käyttöaikoja ja uunikuivatusta. 523-65 soveltuu erityisen hyvin pieniin korjaustöihin.

### Huomautukset:

523-65 on tarkoitettu käytettäväksi vain tuotteissa 923- 610, -625, -630.  
523-65 lyhentää käyttöaika.









### Turvallisuuskvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



	<b>Menetelmä</b>	Clearcoat		
	<b>Sekoitussuhde</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100% tilav.	923-610 923-625 923-630	
	<b>Kovettaja</b>	33% tilav.	929-61	
	<b>Ohenne</b>	33% tilav.	523-65	
	<b>Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C</b>	Tuotteesta riippuen 18 - 21 s	<b>Käyttöaika / 20°C</b>	Tuotteesta riippuen 30 - 60 min.
	<b>Yläsääliöruisku ruiskutusaine</b>	Katso sen tuotteen tekninen ohje, jossa lisäainetta 523-65 käytetään.		
	<b>Ruiskutuskertoja</b>	1 ½ ilman välihaihdutusta	<b>Kerrospaksuus</b>	noin 50 µm
	<b>Kuivaus</b>		<b>20° C</b>	<b>40° C</b>
		<b>923-610</b>		<b>60° C</b>
		Pölytön ajassa	20 - 30 min *	10 - 15 min
		Kiillotettava ajassa	2 - 3 h	1 h **
		<b>923-625</b>		
		Pölytön ajassa	25 - 35 min *	15 - 20 min
		Kiillotettava ajassa	3 - 4 h	1.5 h **
		<b>923-630</b>		
		Pölytön ajassa	35 - 45 min *	20 - 25 min
		Kiillotettava ajassa	4 h	2 h **
		* Ruiskutuskammio kiertoilmatilassa		
		** Odotusaika huoneenlämmössä sen jälkeen kun pinta on kuivunut uunissa		

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

