

Glasurit® Antisilikoni





G / Z

Työmenetelmä:

Silikonin aiheuttaman kraateroinnin välttämiseksi ("kalansilmät")

Huomautukset:

- 580-100 ainetta ei saa lisätä ruiskutuskammiossa. Poista välittömästi liinat, joita on käytetty antisilikoniaiineen kanssa.
- Jos olet käyttänyt 580-100 antisilikoniaiainetta ensimmäisessä kerroksessa, sitä on myös käytettävä kaikissa seuraavissa kerroksissa (vähintään sama volyyymi).
- Ei saa käyttää 580-100 antisilikoniaiainetta Glasurit VOC -kirjaslakkoissa ja 22-linjan HS 2K VOC -pintamaaleissa, 22 VOC MC600!

	Menetelmä	
	Sekoitusuhde	Lisää 2-5% (maks.) 580-100 käyttövalmiiseen pintamaaliin.
	Kovettaja	
	Ohenne	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

