





Mise en peinture des pièces automobiles en matière plastique

Caractéristiques :



Processus pour le traitement universel des matières plastiques recouvrables de peinture. Le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE) ne peuvent pas être peints sous leur forme simple. Pour pouvoir peindre ces matières, il faut les modifier par exemple sous la forme PP/EPDM. Bien que ces pièces soient souvent étiquetées « PP », on peut néanmoins les recouvrir de peinture.






Préparation	541-30 Glasurit® Nettoyant universel pour matières plastiques	 1 x	 Endroit endom- magé P80-P600 Surface : tampon de dépoli- sage	541-30 Glasurit® Nettoyant universel pour matières plastiques	 1 x	 Essuyer complète- ment	Traitement thermique pour mousse polyuréthane (PU) et polyamide (PA) pour enlever l'agent de démoulage ou l'eau	 60°C 1 h	 1x avec un chiffon humide
--------------------	--	---	--	--	--	--	---	---	---

Mastic fin	839-90 Glasurit® Mastic pour matières plastiques	948-36 Glasurit® Durcisseur en pâte	 + 3 %	 20 °C 25-35 min	 P80/P150 Ponçage grossier	581-90 Glasurit® Guide de ponçage noir	 P240/ P320 Ponçage fin
-------------------	---	--	---	--	--	--	---

Impression d'adhérence	934-0 Glasurit® 1K- Impression d'accrochage matières plastiques	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bars	 1 5 - 10 µm	 20°C 15 min
-----------------------------------	--	---	--	--

Solution alternative : Impression-apprêt 2K Glasurit® pour matières plastiques 934-70

Apprêts	285-95 Glasurit® Apprêt à teinter HS	Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22	 2:1 Utiliser la règlette	Mélange apprêt à teinter VOC / Finition HS 2K	522-111 Glasurit® Additif Softface	 4:1
----------------	--	--	---	---	--	---

Mélange apprêt à teinter VOC / Additif Softface	929- Glasurit® Durcisseur HS pour sous- couches	352- Glasurit® Diluant	 4:1:1 Utiliser la rèlette	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bars	 2 couches 40-60 µm	 20 °C 4 h ou 60 °C 40 min.	 P 800
---	---	---------------------------	--	--	---	---	---

Solution alternative : Apprêt / impression-apprêt HS Glasurit® 285-505, -555, -655, -700, -730, -790

Laque de finition	Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22	ou	Glasurit® Finition bi-couche Ligne 55	923- Glasurit® Vernis MS /HS	ou	Glasurit® Finition bi-couche Ligne 90	923- Glasurit® Vernis MS /HS
------------------------------	--	----	---	------------------------------------	----	---	------------------------------------

1. Les finitions ou les vernis doivent être assouplis avec de l'Additif Softface Glasurit® 522-111 avant d'être appliqués sur des matières plastiques.

Conseils de sécurité











Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Mise en peinture des pièces automobiles en matière plastique

Glasurit® Finition HS 2K Ligne 22 ou vernis MS / HS Glasurit® 923-	522-111 Glasurit® Additif Softface	 4:1				
Mélange finition HS 2K / additif Softface ou vernis HS/MS / additif Softface	929- Glasurit® Durcisseur HS pour finitions	352- Glasurit® Diluant	 2:1 + 10% Utiliser la règlette	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bars	 2 couches 50-70 µm	 20 °C 16 h ou 60 °C 40 min.
<p>2. Les finitions et les vernis doivent être assouplis avec l'additif Glasurit® Softface 522-111 avant application sur mousse de PU</p>						
Glasurit® Finition HS 2K Ligne 22 ou vernis MS / HS Glasurit® 923-	522-111 Glasurit® Additif Softface	 2:1				
Mélange finition HS 2K / additif Softface ou vernis HS/MS / additif Softface	929- Glasurit® Durcisseur HS pour finitions	352- Glasurit® Diluant	 2:1 + 10% Utiliser la règlette	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bars	 2 couches 50-70 µm	 20 °C 16 h ou 60 °C 40 min.

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

