







## Traitement de pièces de rechange peintes en cataphorèse

**Caractéristiques :** Processus économique et rapide de mise en peinture pour les pièces de rechange livrées en cataphorèse, sans ponçage. On gagne beaucoup de temps en appliquant en « mouillé sur mouillé » un des apprêts sans ponçage Glasurit® 285-31, 285-38 ou 285-49.

**Remarques :** Les pièces de rechange peintes en cataphorèse doivent être protégées de la lumière solaire, pour éviter un risque de perte de l'adhérence ou de la protection contre la corrosion.

<b>Préparation</b>	541-5 Glasurit® Nettoyant dégoudronnant et anti-silicones	 1 x	 Essuyer complète- ment					
	<b>Apprêt</b>	285-31 Glasurit® Apprêt poursuite HS gris	929-55, -56 Glasurit® Durcisseur HS pour sous- couches	352- Glasurit® Diluant	 3:1:1 Utiliser la réglette	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bars	 1 - 2 20-35 µm	 20°C 10-20 min
<b>Solutions alternatives :</b>	Apprêts sans ponçage Glasurit® 285-38, 285-49							
<b>Laque de finition</b>	Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22	ou	Glasurit® Finition bi-couche Ligne 55	923- Glasurit® Vernis MS /HS	ou	Glasurit® Finition bi-couche Ligne 90	923- Glasurit® Vernis MS /HS	

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

