

Bases mates Glasurit® 55- Limited Edition 55- Magic Collection









G / F

Utilisation :

Finitions vernies Ligne 90 réalisables uniquement avec des pigments très rarement utilisés. Ces pigments ne sont pas disponibles dans les bases du système de mélange. Les coloris sont réalisables seulement en teintes finies, auprès du distributeur.

Caractéristiques :

- Coloris de finition particuliers reproductibles uniquement avec des pigments peu diffusés.
- Teintes de la "Glasurit Magic Collection" pour création d'effets spéciaux.

	Processus	
	COV prêt à l'emploi	> 420 g/l
	Etape 1	Rechercher dans la base de données couleur si la teinte finale nécessite une couche de fond de couleur spécifique.
	Proportions de mélange	2 : 1 100% en volume 55- (Mélange de bases 11-Limited Edition et d'autres bases de la Ligne 55-, si nécessaire)
	Diluant	50% en volume 352-50/-91/-216
	Viscosité d'application DIN 4 20°C	environ 18 – 22 s Durée de vie à 20°C : 48 heures pour le mélange prêt à l'emploi
	Pistolet à gravité Pression	Pistolet HVLP : 1.3 mm 2.0 – 3.0 barS / 0.7 bar à la buse Pistolet gravité basse pression : Buse : 1.3 – 1.4 mm 2 bars
	Nombre de couches	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2 Epaisseur de film sec : env. 15 - 20 µm
	Evaporation 20°C	Environ 10 minutes pour matage complet

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

