

### Glasurit® Vernis MS anti-rayures



- Utilisation :** Vernis MS pour finitions bicouches avec une excellente résistance aux rayures causées par exemple par les brosses de lavage
- Caractéristiques :** Riche en extrait sec (Medium Solid), excellente résistance aux intempéries et au jaunissement, action anti-rayures remarquable.  
Particulièrement adapté à la réparation des peintures d'origine comportant un vernis à propriétés spéciales anti-rayures
- Remarques :**
- Elimination des inclusions de poussières ou des coulures sous réserve d'un séchage à coeur complet.
  - Ne pas utiliser d'autres durcisseurs, sous peine de compromettre la qualité des propriétés anti-rayures.

	<b>Processus</b>		
	<b>COV prêt à l'emploi</b>	> 420 g/l	<b>Rendement :</b> 250 m <sup>2</sup> /l pour 1 µm
	<b>Proportions de mélange</b>	<b>2 : 1 + 10%</b> 100 % vol. 923-43	
	<b>Durcisseur</b>	50 % vol. 929-76	
	<b>Diluant</b>	10 % vol. 352-91/-216	
	<b>Viscosité d'application DIN 4 20°C</b>	17 - 19 s	<b>Durée de vie à 20° C :</b> 2 h
	<b>Pistolet à gravité Pression</b>	HVLP gravité : 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars / 0,7 bar à la buse	Pistolet gravité basse pression : Buse 1,3-1,4 mm 2 bars
	<b>Nombre de couches</b>	2	<b>Epaisseur de film sec :</b> 50 - 60 µm
	<b>Evaporation 20°C</b>	env. 10 minutes entre les couches	
	<b>Séchage : 20°C Séchage : 60°C</b>	16 h 45 minutes	
	<b>IR- ondes courtes IR- ondes moyennes</b>	8 minutes 10 – 15 minutes	

#### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

