

Glasureit® Mastic UV





G / M

Utilisation : Mastic fin

Caractéristiques : Utilisation universelle sur acier, tôle zinguée, aluminium, élément revêtu cataphorèse, ancienne finition, et toutes les matières plastiques recouvrables de peinture dans l'automobile.
Le mastic 839-171 fin à haut extrait-sec séduit par son séchage rapide, sa facilité à être poncé et ses bonnes propriétés anti-corrosions et reste associé à de très bonnes qualités de finitions.
Le mastic 839-171 est particulièrement adapté pour les réparations de rayures, de petits dommages et pour l'obtention de surfaces réparées sans pores.

Remarques :

- ne pas utiliser en plein soleil
- ne pas exposer au soleil lors du stockage

	Utilisation	Mastic fin
	Processus	P 3, P 3a, P 9.5, P 15, P 15a
	Proportions de mélange	Ce produit est prêt à l'emploi.
	Epaisseur de film	max. 800 µm
	Séchage UV	5 min. (UV-A -> mini. 6 mW/cm ²) En utilisant des lampes à LED, le temps de séchage peut être réduit grâce à leur intensité plus élevée dans la plage de longueur d'onde donnée. Cela doit être vérifié individuellement.
	Ponçage Ponceuse orbitale	P80/150 581-90, guide de ponçage P240/320 surface mastiquée et ancienne finition

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)239: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 239 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

