








Glasurit® Mastic Ratio blanc

G / M

- Utilisation :** Mastic de rebouchage et de finition
- Caractéristiques :** Extrait sec élevé (High Solid), utilisation universelle : acier, tôle zinguée, aluminium. Séchage rapide, bonne ponçabilité, bonne adhérence.
- Remarques :**
- Bien mélanger le mastic avec le durcisseur Glasurit rouge (teinte homogène, pas d'effet de marbrage)
 - Ne pas dépasser 3 % de durcisseur.
 - Un excès de peroxyde conduirait à un changement de la teinte de finition

	Utilisation	Mastic de rebouchage et de finition 839-20	Mastic de rebouchage et de finition 829-20K
	Processus	RATIO Aqua, RATIO Classic, RATIO HS	
	Proportions de mélange	100% en poids 839-20 (boîte)	100% en poids 839-20K (cartouche)
	Durcisseur	2-3 % en poids 948-36	3% en poids 948-52 (la quantité ajoutée dépend du tube de durcisseur)
	Diluant		
	Durée de vie 20 °C	4 – 5 minutes	4 – 5 minutes
	Séchage : 20°C Séchage : 60°C	20 – 30 minutes	20 – 30 minutes
	IR- ondes courtes IR- ondes moyennes	4 minutes 5 – 10 minutes	4 minutes 5 – 10 minutes
	Ponçage Ponceuse orbitale	P 80/150 Guide de ponçage 581-90 P 240 Endroit mastiqué et ancienne finition	P 80/150 Guide de ponçage 581-90 P 240 Endroit mastiqué et ancienne finition

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 180 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

