

## Glasurit® Pâte à mater HS

# G / AD

- Utilisation :** Pâte de matage HS pour les finitions Ligne 22, Ligne 22 VOC, 22 VOC MC600 et les vernis 923-
- Caractéristiques :** Bonne miscibilité
- Remarques :**
- Utilisation possible également sur matières plastiques, sans addition d'additif Soffface Glasurit 522-111.
  - Ne préparer que la quantité de produit nécessaire pour le travail de la journée. Le degré de brillant est susceptible d'évoluer au stockage.
  - 522-322 ne doit pas être agité sur machine agitatrice.

**Agiter soigneusement après ajout de la pâte de matage HS Glasurit® 522-322**

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.











Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



### Glasurit® Pâte à mater HS

# G / AD

	Utilisation	Ligne 22, Ligne 22 VOC, 22 VOC MC600	Vernis 923-
	<b>Processus</b>		
	<b>1ère étape :</b> Proportions de mélange	<b>Semi-brillant</b> 100 % en poids Ligne 22 VOC 25 % en poids 522-322 <b>Satiné</b> 100 % en poids Ligne 22 VOC 35 % en poids 522-322 <b>Satiné mat</b> 100 % en poids Ligne 22 VOC 45 % en poids 522-322	<b>Semi-brillant</b> 100 % en poids 923- 25 % en poids 522-322 <b>Satiné</b> 100 % en poids 923- 50 % en poids 522-322 <b>Satiné mat</b> 100 % en poids 923- 70 % en poids 522-322
	<b>2ème étape :</b> Proportions de mélange	<b>3 : 1 : 1</b> 100 % vol. 22 VOC MC600	<b>2 : 1 + 10%</b> 100 % vol. Ligne 22 VOC, 923-
	<b>Durcisseur</b>	33 % vol. 929-61, -63, -64	50 % vol. 929-33/-31
	<b>Diluant</b>	33 % vol. 352-10, -30, -40	10 % vol. 352-50/-91/-216
	<b>Viscosité d'application</b> DIN 4 20°C	20 - 22 s	<b>Durée de vie à 20°C :</b> 2 - 3 h
	<b>Pistolet à gravité</b> <b>Pression</b>	HVLP gravité : 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars /0,7 bar à la buse	Pistolet gravité basse pression : Buse 1,3-1,4 mm 2 bars
	<b>Nombre de couches</b>	2	<b>Epaisseur de film</b> env. 50 - 70 µm <b>sec :</b>
	<b>Séchage : 20°C</b> <b>Séchage : 60°C</b>	<b>929-33, -63:</b> 8 h 30 minutes	<b>929-31, -61:</b> 6 h 20 minutes
	<b>IR- ondes courtes</b> <b>IR- ondes moyennes</b>	8 minutes 10 – 15 minutes	

#### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

