

# 22-1250M

Laque de finition HS 2K Variante avec 929-31, -33, -34



A brand of BASF –  
We create chemistry

- Utilisation:** Laque 2K HS pour finitions opaques à brillant direct Mate
- Caractéristiques :** Haut extrait sec, système économique, excellente résistance aux intempéries, bonne stabilité au jaunissement, bonne dureté, remarquable durcissement à coeur, excellent brillant et pouvoir garnissant élevé.
- Remarques :**
- Choisir le durcisseur et le diluant en fonction de la taille de l'objet et de la température.
  - Peut être utilisé sur les plastiques, sans rajout nécessaire de l'additif Glasurit Softface 522-111.
  - Teinte finie - Ne pas incorporer les incolores de mélange 522-M 0 et 522-MC 35 ou 22 VOC MC600.

**2:1+10 %**



**Proportions de mélange** 100 % en volume 22-1250M



**Durcisseur** 50 % en volume 929-31, -33, -34



**Diluant** 10 % en volume 352-91, -50, -216



**Viscosité d'application 20°C** DIN 4: 20-24 s **Durée de vie à 20°C** 1 h

Utilisation:	Pistolet gravité basse pression	Pistolet gravité HVLP
<b>Pression</b>	bar 2	2-3
<b>En sortie de buse</b>	bar	0,7
<b>Dimension de la buse</b>	1,3-1,4	1,3
<b>Nombre de couches</b>	2	
<b>Evaporation 20°C</b>	min Attendre le matage complet après chaque couche et avant étuvage.	
<b>Epaisseur de film sec:</b>	µm	50-70

### Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)839:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 839 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

# 22-1250M

Laque de finition HS 2K Variante avec 929-31, -33, -34



A brand of BASF –  
We create chemistry



<b>Séchage à 20 °C</b>	8 h
<b>Séchage à 60 °C</b>	30 min

## Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 839 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022