

22-1250

Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22

A brand of BASF –
We create chemistry**Utilisation:** Laque 2K HS pour finitions opaques à brillant direct**Caractéristiques :**

Haut extrait sec, système économique, excellente résistance aux intempéries, bonne stabilité au jaunissement, bonne dureté, remarquable durcissement à cœur, brillant élevé et pouvoir garnissant élevé.

Remarques :

- Choisir le durcisseur et le diluant en fonction de la taille de l'objet et de la température.

**Rendement**390 m²/l pour 1 µm

2 : 1+ 10%

**Proportions de mélange**

100 % en volume

22-1250

**Durcisseur**

50 % en volume

929-93, -91, -94

**Diluant**

10 % en volume

352-91, -50, -216

**Viscosité d'application
20°C**

DIN 4:

20-22 s

Durée de vie à 20°C

2 h

Utilisation:**Pistolet gravité basse
pression****Pistolet gravité HVLP****Pression** bar

2

2-3

En sortie de buse bar

0,7

Dimension de la buse

1,3-1,4

1,3

Nombre de couches

2

Epaisseur de film sec: µm

50-70

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

22-1250

Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22

A brand of BASF –
We create chemistry

	Séchage	929-91	929-93	929-94
	Séchage à 20 °C	6 h	8 h	10 h
	Séchage à 60 °C	20 min	30 min	35 min
	IR (ondes courtes)	8 min		
	IR (ondes moyennes)	10-15 min		

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.