

**Utilisation:**

Mélange de teintes de Ligne 90 avec le 90-M4 Base de Mélange Hydrodiluable.

Utiliser le ratio de mélange indiqué sur l'étiquette.

Le mélange peut être conservé pendant 6 mois s'il est conservé dans un bidon en plastique fermé ou un bidon en métal revêtu fermé.

Vie en pot PAE: 1 semaine dans récipient en plastique fermé.

**Rendement**

130 m<sup>2</sup>/l pour 1 µm

2:1



**Proportions de mélange** 100 % en volume

Ligne 90 (Ligne 90 Factory Pack avec 90-M4)



**Diluant**

50 % en volume

93-E 3

Mélanger IMMEDIATEMENT après ajout de la base d'ajustage.

**Utilisation:**

**Pistolet gravité basse pression**



**Pistolet gravité HVLP**

**Pression**

2 bar

2-3 bar

**En sortie de buse**

0,7 bar

**Dimension de la buse**

1,3-1,4

1,3

**Nombre de couches**

2 couches pour couvrir + ½ pour correspondre à l'effet

**Evaporation 20°C**

Flash Off jusqu'à être mat après chaque couche (env. 5 min).

**Epaisseur de film sec:**

10-15 µm

**Conseils de sécurité:**

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



A brand of BASF –  
We create chemistry



### Ponçage

Enlever les poussières par ponçage à sec ; estomper délicatement en appliquant ensuite une fine couche.

---

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

---

### Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.