






## Glasurit® Apprêt 1K

# G / A

- Utilisation :** Apprêt 1K présenté en aérosol pour utilisation en réparation de carrosserie automobile, disponible dans les nuances de gris 00, 02, 05 et 07.
- Apprêt destiné à isoler les perces de ponçage.
  - Apprêt utilisable en réparation localisée.
- Caractéristiques :**
- Peut être utilisé sur les anciens fonds et les perces de ponçage.
- Remarques :** Dans le cas de perce jusqu'au support, il convient de protéger le métal mis à nu en appliquant une impression avant le 185-66.

|   | Utilisation                                    | Apprêt                             |
|---|--|------------------------------------|
|    | <b>Processus</b>                               |                                    |
|    | <b>Agitation manuelle</b>                      | 2 min.                             |
|   | <b>Nombre de couches</b>                       | 1 - 2                              |
|   | <b>Epaisseur de film</b>                       | 15 - 30 µm                         |
|  | <b>Evaporation 20°C</b>                        | environ 5-10 min entre les couches |
|  | <b>Séchage : 20°C</b><br><b>Séchage : 60°C</b> | 1 h<br>30 min                      |

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)673:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 673 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

