

923-631

Variant 522-345

A brand of BASF –  
We create chemistry

**Proportions de mélange** 100 % en volume 923-631  
**PreMix** 50 % en volume 522-345

**Example mix:**

522-345 should be mixed as per published formula or can be added manually to 923-631, up to a maximum of 50% by volume concentration, to achieve the desired finish. Do not strain after mixing.

**3:1:1**

**Proportions de mélange** 100 % en volume PreMix



**Durcisseur** 33 % en volume 929-63



**Diluant** 33 % en volume 352-30



**Viscosité d'application** DIN 4: 16-18 s **Durée de vie à 20°C** 6 h  
**20°C**

**Utilisation:****Pistolet gravité basse pression****Pistolet gravité HVLP****Pression** bar

2

**En sortie de buse** bar

0,7

**Dimension de la buse**

1,3-1,4

1,3

**Nombre de couches**

2

**Evaporation 20°C** min

Laisser évaporer jusqu'à matité complète après chaque couche et avant étuvage.

**Epaisseur de film sec:** µm

env. 50 µm

**Conseils de sécurité:**

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 839 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022

923-631

Variant 522-345



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Séchage à 20 °C** 10 h

**Séchage à 60 °C** 30 min



**IR (ondes courtes)** 8 min

**IR (ondes moyennes)** 10-15 min

#### Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 839 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022