

Glasurit® Serie 22 Smalto HS-2K



**Applicazione:** Smalto pastello HS a lucido diretto

**Caratteristiche:** Elevato contenuto di corpi solidi, economico nell'impiego, eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'ingiallimento, ottima durezza, ottimo grado di brillantezza e potere riempitivo

- Note:**
- Impiegare il catalizzatore ed il diluente più idonei in rapporto alle dimensioni del supporto ed alla temperatura ambiente
  - **Non impiegare le tinte base senza il legante Glasurit 522-M0!**

	<b>Ciclo di verniciatura</b>	<b>RATIO HS</b>		
	<b>VOC pronto all'uso</b>	> 420 g/l	<b>Resa</b>	390 m <sup>2</sup> /l, 1 µm
	<b>Rapporto di miscela</b>	Come da formula di miscelazione. 2 : 1+ 10% asta graduata 100 Vol. % 22-		
	<b>Catalizzatore</b>	50 Vol. % 929-91/-93/-94		
	<b>Diluizione</b>	10 Vol. % 352-91/-50/-216		
	<b>Viscosità d'impiego DIN 4 20°C</b>	ca. 20 – 22 s	<b>Potlife 20°C</b>	2-3 h
	<b>Pistola a gravità Pressione al calcio</b>	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	<b>Passate</b>	2	<b>Spessore del film</b>	50 - 70 µm
	<b>Applicazione a pennello</b>	4 : 1 con 929-13 + 5 % 522-78		
	<b>Catalizzatore</b>	<u>normale</u>	<u>rapido</u>	<u>lento</u>
	<b>Essiccazione: 20°C</b>	8 h	6 h	10 h
	<b>Essiccazione: 60°C</b>	30 Min.	20 Min.	35 Min.
	<b>Infrarosso: (Onde corte )</b>	8 Min.		
	<b>Infrarosso: (Onde medie)</b>	10 - 15 Min.		

**Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

