

Glasurit® Velvet Silver II, tinta pronta per effetto alluminio

Caratteristiche: Smalto doppio strato con alluminio finissimo per verniciature con effetto simile alla cromatura. Per ottenere l'effetto desiderato è necessario applicare lo smalto su un supporto nero uniforme ben livellato.

Supporti:

- Vecchie verniciature indurite
- Glasurit® Primer riempitivi HS 285-
- Glasurit® Primer EP 801-
- Glasurit® Fondi HS 285-

Lavaggio	Glasurit® Desiliconizzante 541-5	 1 x	 asciugare	 P400 - P500	 P 800	Glasurit® Desiliconizzante 541-5	 1 x	 asciugare	
	Sottosmalto Smalto 22 (Nero)	Glasurit® Serie 22 Smalto HS-2K	Glasurit® Catalizzatore HS per smalti 929-	Glasurit® Diluyente 352-	 2:1 + 10% asta graduata	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2	 60 °C 30 Min.	 7-10 Min.
Ground coat: 55 Line Basecoat (mixing formula step 1)		Glasurit® Serie 55 Smalto DS	Glasurit® Diluyente 352-	 2:1 asta graduata	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2	 ca. 10 min.		
	Base opaca	Glasurit® 55-9190 Smalto DS (fase 2 della formula di miscelazione)	Glasurit® Catalizzatore HS per smalti 929-	 100 : 5	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 3-4 leggere	 ca. 10 min.		
oppure		Glasurit® 55-9190 Smalto DS (fase 2 della formula di miscelazione)	Glasurit® Catalizzatore VOC 929-	 100 : 4	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 3-4 leggere	 ca. 10 min.		






Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



Glasurit® Velvet Silver II, tinta pronta per effetto alluminio

<p>Trasparente</p>	<p>Glasurit® Trasparente Acrilico HS Universale 923-255</p>	<p>Glasurit® Catalizzatore HS per smalti 929-</p>	<p>Glasurit® Diluyente 352-</p>	 <p>2:1 + 10% asta graduata</p>	 <p>HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar</p>	 <p>2</p>	 <p>60 °C 30 Min.</p>	 <p>7-10 Min.</p>
---------------------------	--	--	--	---	---	--	--	--

Alternativa

Glasurit® MS/HS, VOC Trasparenti 923-

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

