








Glasurit® Serie 55 Smalto DS metallizzato / pastello / perlato

G / D

- Applicazione:** Verniciature in doppio strato ed effetto metallizzato/pastello e perlato
Procedimento bagnato su bagnato con trasparenti Glasurit 923-
- Caratteristiche:** Elevato potere coprente, tempi di appassimento brevi, grande economicità
- Note:**
- Utilizzare sulla Serie 55 soltanto la vernice trasparente consigliata

	Ciclo di verniciatura	RATIO Classic		
	VOC pronto all'uso	> 420 g/l	Resa	115 m ² /l, 1 µm
	Rapporto di miscela	2 : 1 100 Vol. % 55-Metallizzato/Pastello/Perlato		
	Diluizione	50 Vol. % 352-50/-91/-216		
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	ca. 18 - 22 s	Potlife 20°C	48 h (miscela pronta all'uso)
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	Passate	2 (a copertura) + ½ per ottenere l'effetto ed il punto tinta	Spessore del film	ca. 15-20 µm
	Appassimento 20°C	Ca. 10 Min. fino a completa opacizzazione		

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

