

Glasurit® Serie 90 miscela di tinte base concentrate



Applicazione: Miscela di tinte base concentrate Serie 90 senza legante all'acqua 90-M4 (ad es. TOY 8Y0). Si prega di osservare il rapporto di miscelazione sull'etichetta!
La miscela può essere conservata in magazzino per 6 mesi in contenitori plastici o verniciati all'interno.

	Ciclo di verniciatura	RATIO Aqua	
			Resa 130 m ² /l, 1 µm
	Rapporto di miscela	70% in peso 90-M4 30% in peso Serie 90 di tinte miscelate (mescolare dopo l'aggiunta del prodotto)	
	Diluizione	2 : 1 100% a vol. Serie 90 (miscela di legante all'acqua 90-M4/ Serie 90 tinte base miscelate)	
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	ca. 18 – 24 s	Potlife 20°C
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar
	Passate	2 (a copertura) + ½ per ottenere l'effetto ed il punto tinta	Spessore del film 10-15 µm
	Appassimento 20°C	Ca. 5 min. dopo ogni passata	
	Essiccazione intermedia essiccazione:20°C soffiaggio con Dry Jet	Dopo ogni passata lasciare appassire fino a completa opacizzazione	
	Carteggiatura	Eventuali intrusioni di polvere possono essere eliminate carteggiando a secco e riprendendo poi il film con tecnica a sfumare	

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

