












Glasurit® Fondo VOC, grigio

G / F

- Applicazione:** Fondo acrilico 2K per l'impiego come fondo carteggiabile oppure come fondo ad alto riempimento
- Caratteristiche:** Buona sicurezza applicativa, buone caratteristiche di carteggiabilità a secco e bagnato.
- Note:**
- Isolare ampie superfici di lamiera scoperta dalla carteggiatura con Glasurit Primer riempitivo 283-150
 - Per un migliore risultato della carteggiatura impiegare il colore di contrasto 581-90
 - Impiego di Glasurit catalizzatore 929-88 e Glasurit diluente 352-88

	Impiego	Fondo carteggiabile	Primer ad alto riempimento
	Ciclo di verniciatura		
	Resa		375 m ² /l spessore 1 µm
	Rapporto di miscela	4 : 1 : 1 100 Vol.% 285-888	4 : 1 : 1 100 Vol.% 285-888
	Catalizzatore	25 Vol.% 929-88	25 Vol.% 929-88
	Diluizione	25 Vol.% 352-88	25 Vol.% 352-88
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	18 - 22 s Potlife a 20°C 1 h	18 - 22 s Potlife a 20°C 1 h
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola HVLP: 1,7 - 1,9 mm 2,0 - 3,0 bar /0,7 bar all'ugello	Pistola ad alta efficienza 1,6 - 1,8 mm 2,0 bar
	Passate	2 50 - 70 µm	3 - 4 max. 150 µm
	Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C	4 h 30 min.	8 h 40 min.
	Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie)	8 min. 10 - 15 min.	8 min. 10 - 15 min.
	Carteggiatura: Manuale	P800	
	Carteggiatura (eccentrico)	P400 - P500	

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(B)(c II)(540)539: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.cII), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 539 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

