

## Glasurit® Primer riempitivo, beige chiaro

# G / GF

- Applicazione:** Impiego come primer anticorrosivo d'aderenza o riempitivo
- Caratteristiche:** Alta protezione contro la corrosione, buona e rapida carteggiabilità
- Note:**
- **Per acciaio, alluminio ed acciaio zincato**
  - **Non sovrapplicabile con stucco poliestere**
  - **Non utilizzare sotto il fondo 176-72!**
  - **Non sovrapplicabile con Serie 90**

### Avvertenza di sicurezza:












Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/II B(c III)(780)760:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.cIII), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 780 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 760 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



	Impiego	Riempitivo carteggiabile	Primer
	<b>Rapporto di miscela</b>	<b>2:1+10%</b> 100 Vol. % 283-150	<b>1:1+30%</b> 100 Vol. % 283-150
	<b>Catalizzatore</b>	50 Vol. % 352-228	100 Vol. % 352-228
	<b>Diluizione</b>	10 Vol. % 352-91/-50/ -30/ -10	30 Vol. % 352-91/-50/ -30/ -10
	<b>Potlife 20°C</b>	48 ore	48 ore
	<b>Viscosità d'impiego DIN 4 20°C</b>	16-17 s	14 s
	<b>Pistola a gravità Pressione al calcio</b>	Pistola a gravità HVLP: 1.3 – 1.8 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.8 mm 2.0 bar
	<b>Passate</b>	4	1-2
	<b>Spessori</b>	30-35 µm	10-15 µm
	<b>Applicazione a pennello</b>		2 x senza diluente
	<b>Appassimento 20°C</b>		ca. 10 min.
	<b>Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C</b>	60 min. 20 min.	
	<b>Infrarosso: (Onde corte ) Infrarosso: (Onde medie)</b>	3 min. 5 – 10 min.	
	<b>Carteggiatura</b>	P 800	

**Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.c.III), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 780 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 760 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

