











### Glasurit® Trasparente acrilico MS

# G / K

- Applicazione:** Trasprente MS per verniciature in doppio strato
- Caratteristiche:** Buon contenuto di corpi solidi (Medium Solid), eccezionale stabilità agli agenti atmosferici, all'ingiallimento. Ottima durezza superficiale, rapida essiccazione ed ottima resistenza al nastro
- Note:**
- Scegliere il catalizzatore ed il diluente idonei in funzione alla dimensione del supporto e temperatura ambiente

	<b>Ciclo di verniciatura</b>			
	<b>VOC pronto all'uso</b>	> 420 g/l	<b>Resa</b>	220 m <sup>2</sup> /l, 1 µm
	<b>Rapporto di miscela</b>	<b>2 : 1 + 10%</b> 100 Vol.% 923-155		
	<b>Catalizzatore</b>	50 Vol. % 929-91/-93/-94		
	<b>Diluizione</b>	10 Vol. % 352-91/-50/-216		
	<b>Viscosità d'impiego DIN 4 20°C</b>	16 - 18 s	<b>Potlife 20°C</b>	3 h
	<b>Pistola a gravità Pressione al calcio</b>	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	<b>Passate</b>	2	<b>Spessore del film</b>	50 - 60 µm
	<b>Appassimento 20°C</b>	Ca. 5 Min. dopo ogni passata		
	<b>Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C</b>	5 h 30 Min.		
	<b>Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie)</b>	8 Min. 10 - 15 Min.		

#### Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.  
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

