











Glasurit® Trasparente MS - extra resistente al graffio

G / K

- Applicazione:** Trasparente MS per verniciature doppio strato con spiccate caratteristiche di resistenza ai graffi (es. impianti di lavaggio automatici)
- Caratteristiche:** Buon contenuto di corpi solidi (Medium Solid), eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'ingiallimento ed ai graffi
Particolarmente indicato per il ripristino di verniciature originali eseguite con smalti trasparenti già in origine particolarmente resistenti ai graffi
- Note:**
- L'eliminazione di intrusioni di polvere nel film o colature sono possibili solo dopo una buona essiccazione
 - Non impiegare catalizzatori diversi da quelli raccomandati, le caratteristiche antigraffio ne sarebbero compromesse

	Ciclo di verniciatura			
	VOC pronto all'uso	> 420 g/l	Resa	250 m ² /l spessore 1 µm
	Rapporto di miscela	2 : 1 + 10% 100 Vol.% 923-43		
	Catalizzatore	50 Vol.% 929-76		
	Diluizione	10 Vol.% 352-91/-216		
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	17 - 19 s	Potlife 20°C	2 h
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 - 1.4 mm 2.0 bar	
	Passate	2	Spessore del film	50 - 60 µm
	Appassimento 20°C	Ca. 10 Min. fra le passate		
	Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C	16 h 45 Min.		
	Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie)	8 Min. 10 - 15 Min.		

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

