











Glasuret® Trasparente HS ad alta brillantezza

G / T

- Applicazione:** Trasparente HS per smalto doppio strato Serie 90.
Per lavori di riparazione di alta qualità sia su singoli pannelli che su verniciature di auto complete.
- Caratteristiche:** Trasparente con ottima distensione, eccezionale brillantezza per un'alta qualità della verniciatura.
- Note:**
- Utilizzare i catalizzatori 929-61, 929-63, 929,64
 - Scegliere il catalizzatore e il diluente più idonei in base alla temperatura e alle dimensioni del supporto.
 - L'impiego di Glasurit Additivo Racing 523-15 può ridurre i tempi di essiccazione.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Ciclo di verniciatura | | |
|  | Rapporto di miscela | 3 : 1 : 1 100% a volume 923-631 | |
|  | Catalizzatore | 33% a volume 929-68, -61, -63, -64 | |
|  | Diluizione | 33% a volume 352-10, -30, -40 | |
|  | Viscosità d'impiego DIN 4 20°C | 18 - 22 s | Potlife 20°C 2 h |
|  | Pistola a gravità Pressione al calcio | Pistola alta efficienza: 1,3 - 1,4 2,0 bar | Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar 0,7 bar all'ugello |
|  | Passate | 2 | Spessori: 40 - 60 µm |
|  | Appassimento 20°C | ca. 3 minuti di appassimento intermedio tra le mani | |
|  | Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C | 30 min. a temperatura supporto | |
|  | Infrarosso: (Onde corte) | 10 min. | |

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

