








Glasurit® Stucco extra fine

G / S

- Applicazione:** Riempimento delle ammaccature
- Caratteristiche:** Elevato contenuto di corpi solidi (High Solid), impiego universale: acciaio, lamiera zincate, alluminio. Rapida essiccazione, facile carteggiatura.
- Note:**
- Mescolare bene lo stucco ed il catalizzatore rosso (tonalità omogenea, nessun effetto marmorizzato). Quantità del catalizzatore in miscela non superiore al 3 %. (L'eccesso di perossido comporta scoloritura dello smalto a finire (sanguinamento))

	Impiego	Stucco extra fine 839-55
	Ciclo di verniciatura	
	Rapporto di miscela	100 peso % 839-55
	Catalizzatore	3 peso % 948-36
	Diluizione	
	Potlife 20°C	5 min.
	Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C	15 min.
	Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie)	4 Min. 5 – 10 Min.
	Carteggiatura (eccentrico)	P80 / P150 / P240

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

