












Glasurit® Additivo per plastici

G / Z

Applicazione: Additivo che consente di applicare i fondi Glasurit Bagnato su Bagnato direttamente sui supporti plastici, verniciabili, del settore automobilistico.

Caratteristiche: Buona miscibilità.

- Note:**
- Non necessario per la verniciatura della vetroresina
 - Le parti nuove adiacenti con cataforesi, in caso di necessità, possono essere isolate con lo stesso prodotto
 - L'aggiunta di 522-10 nei fondi B/B non produce adesione sui plastici non verniciabili come il polipropilene (PP) e polietilene (PE)

	Ciclo di verniciatura	V 3		
	Rapporto di miscela	3 : 1 : 1 100 p. vol.	285-31, -38, -49, -95, -0	
	Catalizzatore	33 p. vol.	929-56, -55	
	Diluizione	33 p. vol.	522-10	
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	14 – 20 s	Potlife a 20°C	1 – 2 ore
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar all' ugello	Pistole ad alta efficienza 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	
	Passate	½ su zona stuccate + 1 su intera superficie Spessori: 20 – 35 µm	2 Spessori: 40 – 60 µm	
	Appassimento 20°C	15 – 20 min.	-	
	Essiccazione: 60°C	-	25 min.	
	Carteggiatura: Manuale	-	P500 - P800	
	Carteggiatura (eccentrico)	-	P400 - P500	

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

