










Glasurit® Pasta strutturale fine

G / Z

Applicazione: Additivo gofrante, elasticizzante, opacizzante. Impiegabile per la verniciatura di paraurti. In rapporto di miscela 1 : 1 con Serie 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 e in rapporto di 2:1 con trasparenti Glasurit 923-. Utilizzabile per la verniciatura di parti in plastica rigida.

- Note:**
- Non filtrare il prodotto!
 - 522-345 non può essere messo a tintometro.

	Ciclo di verniciatura	Serie 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 / Trasparenti 923-		
	1° step: Rapporto di miscela	Pesatura come da formulazione oppure		
		100 Vol.% 22-, 22 VOC, 22 VOC MC600	100 Vol.% 923-	
		100 Vol.% 522-345	50 Vol. % 522-345	
	2° step: Rapporto di miscela	3 : 1 : 1 100 Vol.% 22 VOC MC600 / 923- : 522-345	2 : 1 + 10% 100 Vol.% 22-, 22 VOC / 923- : 522-345	
	Catalizzatore	33 Vol.% 929-61, -63, -64	50 Vol.% 929-91, -93 / 929-31, -33	
	Diluizione	33 Vol. % 352-10, -30, -40	10 Vol. % 352-50/-91	
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	16 - 18 s	Potlife 20 °C	6 h (con 929-33, -63) 4 h (con 929-31, -61)
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	Passate	2	Spessore del film	50 – 70 µm
	Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C	929-33, -63: 10 h 30 min.	929-31, -61: 6 h 20 min.	
	Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie)	8 min. 10 – 15 min.		

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

