

Glasurit® Air-Drying Additive

G / Z

- Applicazione:** Additive for accelerated air drying of Glasurit® 2 component standard VOC clearcoats on vertical and horizontal surfaces.
Using 523-65 will allow for a dust-free surface more quickly. Sandability, polishability and readiness for assembly will be significantly improved. 523-65 is particularly suited for bodyshops who want to save energy and dry the clearcoat at a panel temperature below 60°C. 523-65 can help to reduce the occupation times of the combi-booth and drying oven. 523-65 is particularly suited for small repairs.
- Caratteristiche:** Shorter drying time at room temperature
Improved surface drying, curing and polishability
- Note:** Use Glasurit 523-65 Air-Drying Additive at room temperature > 20°C only.
Ambient temperature and film build can greatly affect the drying behavior.
523-65 will reduce the potlife.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.









Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



Glasurit® Air-Drying Additive

G / Z

	Ciclo di verniciatura	Clearcoat			
	Rapporto di miscela	3 : 1 : 1 100 Vol. %	923-610 923-625 923-630	2 : 1 + 10% 100 Vol. %	923-144 923-155 923-255
	Catalizzatore	33 Vol. %	929-61	50 Vol. %	929-91
	Diluizione	33 Vol. %	523-65	10 Vol. %	523-65
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	Depending on the product 18 - 21 s		Potlife 20 °C:	15 - 60 min
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Refer to the technical data sheet of the product in which 523-65 is used.			
	Passate	1 ½ without intermediate flash-off time	Film thickness	approx. 50 µm	
	Essiccazione		20° C	40° C	60° C
		923-144			
		Dust-free after	20 - 30 min	10 - 20 min	< 10 min
		Polishable after	1 - 2 h	2 - 3 h	approx. 10 min
		923-155			
		Dust-free after	25 - 35 min	15 - 20 min	10 - 15 min
		Polishable after	3 - 4 h	2 - 3 h	1 - 2 h
		923-255			
		Dust-free after	35 - 45 min	20 - 30 min	15 - 20 min
		Polishable after	approx. 4 h	3 - 4 h	2 - 3 h
		* Spraybooth in circulating air modes			
		** Waiting time at room temperature after surface drying in the oven			

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.


Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



Glasurit® Air-Drying Additive

G / Z

	Essiccazione	20° C	40° C	60° C
	923-610			
	Dust-free after	20 - 30 min *	10 - 15 min	< 10 min
	Polishable after	2 - 3 h	1 h **	1 h **
	923-625			
	Dust-free after	25 - 35 min *	15 - 20 min	10 - 15 min
	Polishable after	3 - 4 h	1.5 h **	1.5 h **
	923-630			
	Dust-free after	35 - 45 min *	20 - 25 min	15 - 20 min
	Polishable after	4 h	2 h **	2 h **
	* Spraybooth in circulating air modes			
	** Waiting time at room temperature after surface drying in the oven			

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

