








Glasurit® Additivo per smalto all'acqua Serie 90

G / D

- Applicazione:**
- Per procedimenti speciali viene fortemente consigliato dalle case automobilistiche l'impiego dell'attivatore 93-IC330 nello smalto all'acqua Serie 90.
 - Additivo per le tinte pastello Serie 90 previste nel primo step delle verniciature in triplo strato per migliorare la resistenza al nastro e la durezza dello smalto.
- Note:**
- Supporti: vecchie verniciature indurite e non sensibili ai solventi, Primer riempitivi Glasurit 285-
 - Pre-trattamento: Lavaggio con 700-1, carteggiatura con P400 - P500 e rilavaggio con 700-1. Alternativa: impieghi dei fondi Glasurit bagnato su bagnato.

	Rapporto di miscela	100 % vol. Base opaca Serie 90* 5 % vol. 93-IC 330 50 - 70 % vol. 93-E3	Miscelare la Serie 90 come da formulazione coloristica e mescolare subito. Aggiungere 93-IC330 e mescolare nuovamente. Aggiungere 93-E3 e mescolare ancora. * 93-IC 330 non è impiegabile nelle formulazioni coloristiche che contengono le tinte base in dispersione acquosa 11-E20A, 11-E30A, 11-E30B oppure le tinte base concentrate 80-M.
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	ca. 19 - 24 sec.	Potlife 20°C: 2h
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistole-HVLP: 1,3 mm 2,0 - 3,0 bar / 0,7 all'ugello	Pistole ad alta efficienza: 1,3 - 1,4 mm, 2,0 bar
	Passate	2 - 3 Alcune tinte richiedono una eventuale ulteriore passata.	Spessori: 10 - 25 µm
	Appassimento 20°C	Dopo ogni mano lasciare opacizzare completamente	
	Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C	ca. 15 min. ca. 10 min. + raffreddamento.	
	Infrarosso	1ª mano: 2ª mano:	Appassimento a temperatura ambiente fino a completa opacizzazione. Temperatura superficiale 40 - 50°C (max. 70°C) fino a completa opacizzazione + raffreddamento.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

