









Glasurit® Isolante incolore HS

G / F

- Applicazione:** Promotore d'adesione (nuove verniciature ed iscrizioni), isolante (chiazze di stucco, riempimento solchi di carteggiatura)
- Caratteristiche:** Non richiede la carteggiatura prima dell'applicazione, procedimento razionale, lavorazione sicura, nessuna formazione di overspray visibile negli interstizi delle porte (incolore)
- Note:**
- Con l'impiego dell'additivo per plastici 522-10, il 285-0 può essere utilizzato nella verniciatura delle plastiche verniciabili del settore automobilistico
 - Per le iscrizioni, pulire con 352-50
 - Usando il 285-0, non si crea il problema di assorbimento del prodotto attraverso le pellicole
 - Miscelazione con catalizzatore e diluente in funzione alle dimensioni dell'oggetto ed alla temperatura di applicazione

	Impiego	Primer d'aderenza / Isolante	
	Ciclo di verniciatura		
	Resa	378 m ² /l spessore 1 µm	
	Rapporto di miscela	3 : 1 : 1 100 Vol. %	285-0
	Catalizzatore	33 Vol. %	929-56, -55
	Diluizione	33 Vol. %	352-91, -50, -216 352-30, -10, -40
	Potlife 20°C	3 h	
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	14-18 s	
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 - 1.4 mm 2.0 bar
	Passate	1 - 2	
	Spessori	20 - 30 µm	
	Appassimento 20°C	15 - 20 min.	

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(c II)(540)525: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.cII), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 525 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

